

TITÁN UNA CAPA

Interiores. Mate

COD. 069

DESCRIPCION

Pintura plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. ***Cubre con una sola capa.***

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinil Veova
Color:	Blanco y colores
Acabado:	Mate
Densidad:	Blanco:1,56 - 1,62 kg/l. Colores: 1,39 - 1,60 kg/l.
Secado, 23ºC 60% HR:	20 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	9 - 11m²/l
Volumen Sólidos:	Blanco: 41,5 - 42,5 % Colores: 40 - 47 %
Frase COV:	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's 15g/l.
En envases de:	Blanco y colores suaves (según color): 10l*, 5l* y 750ml Colores intensos (según color): 5l*, 2,5l* y 750ml

* Cubeta aplicadora

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies nuevas: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir. Para homogeneizar porosidad y obtener un mejor acabado es recomendable aplicar una primera capa de Selladora al agua Titan.

Superficies pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura sin diluir previo lavado ó cepillado.

Superficies pintadas en mal estado: sanear todas las zonas afectadas eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.
Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies no pintadas.

Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, es necesario aplicar previamente Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titán. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.

